

山口県土木工事共通仕様書の訂正について（お知らせ）

令和 5 年 1 月
山口県土木建築部

山口県土木工事共通仕様書（令和 3 年 10 月）について、以下のとおり訂正しましたので、お知らせします。

1 訂正箇所


山口県土木工事共通仕様書（令和 3 年 10 月）のレディーミクストコンクリート標準配合表における単位セメント量の記載。

詳細は以下のとおり。

【 誤 】

表 3 - 1 標準配合表

使用区分	粗骨材の最大寸法 mm	スラ ンプ cm	呼び強度 N/mm ²	単位 セメント量 kg 以下	水セメント 比 %以下	空気量 %	セメント の種類	適用
1号	40	8	18	—	60	4.5±1.5	高炉 B	無筋構造物
2号	20 又は 25	12	24	—	55	4.5±1.5	高炉 B	鉄筋構造物
3号	20 又は 25	18	30	350	55	4.5±1.5	高炉 B	場所打杭 (深礎杭を除く)



【 正 】

表 3 - 1 標準配合表

使用区分	粗骨材の最大寸法 mm	スラ ンプ cm	呼び強度 N/mm ²	単位 セメント量 kg 以上	水セメント 比 %以下	空気量 %	セメント の種類	適用
1号	40	8	18	—	60	4.5±1.5	高炉 B	無筋構造物
2号	20 又は 25	12	24	—	55	4.5±1.5	高炉 B	鉄筋構造物
3号	20 又は 25	18	30	350	55	4.5±1.5	高炉 B	場所打杭 (深礎杭を除く)

2 その他

訂正した図書は技術管理課ウェブサイトに掲載します。

<https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/127/23447.html>

(組織で探す > 技術管理課 > 共通仕様書・施工管理基準・トップページ)