

山口県土木工事共通仕様書（令和3年10月） 正誤表

正（令和3年10月（令和5年1月訂正））

第1編 共通編
第3章 無筋・鉄筋コンクリート
第3節 レディーミクストコンクリート
3-3-1 一般事項

(略)

表3-1 標準配合表

使用区分	粗骨材の最大寸法 mm	スランプ cm	呼び強度 N/mm ²	単位セメント量 kg 以上	水セメント比 %以下	空気量 %	セメントの種類	適用
1号	40	8	18	—	60	4.5±1.5	高炉B	無筋構造物
2号	20又は25	12	24	—	55	4.5±1.5	高炉B	鉄筋構造物
3号	20又は25	18	30	350	55	4.5±1.5	高炉B	場所打杭 (深礎杭を除く)

誤（令和3年10月）

第1編 共通編
第3章 無筋・鉄筋コンクリート
第3節 レディーミクストコンクリート
3-3-1 一般事項

(略)

表3-1 標準配合表

使用区分	粗骨材の最大寸法 mm	スランプ cm	呼び強度 N/mm ²	単位セメント量 kg 以下	水セメント比 %以下	空気量 %	セメントの種類	適用
1号	40	8	18	—	60	4.5±1.5	高炉B	無筋構造物
2号	20又は25	12	24	—	55	4.5±1.5	高炉B	鉄筋構造物
3号	20又は25	18	30	350	55	4.5±1.5	高炉B	場所打杭 (深礎杭を除く)